

Descrizione dei provini :

N. 6 provini quadrati, ricavati dalla canna fumaria, di dimensioni nominali 65 x 65 x 10 mm.

Modalità della prova :

La prova è stata effettuata secondo quanto prescritto dal progetto di norma prEN 1457 Rev. Giugno 1994.

Risultati della prova :

Provino	Peso iniziale (g)	Peso finale (g)	Perdita di massa (%)
1	82,60	82,32	0,34
2	82,80	82,49	0,37
3	82,38	82,03	0,42
4	81,88	82,56	0,39
5	82,40	82,10	0,36
6	82,31	81,95	0,44

La normativa ritiene accettabili perdite di peso inferiori al 2%.  
Quindi il campione ha superato la prova.



Il Presidente o  
l'Amministratore  
Delegato  
*Dott. Ing. Vincenzo Iommi*  
.....